CAUCHOSUR FIBRADO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento con alta elasticidad y flexibilidad de carácter impermeabilizante. Se usa como revestimiento sobre paramentos horizontales a los que proporciona una cobertura continua capaz de prevenir filtraciones de agua y los consiguientes problemas derivados de la humedad.

Resulta un revestimiento perfectamente adherido a la superficie, con alta flexibilidad, elasticidad y resistencia mecánica, magnífica durabilidad y muy baja pegajosidad residual de la película seca.

Especialmente indicado para evitar las filtraciones de agua en terrazas, azoteas, tejados, paredes medianeras, juntas de dilatación, canales, bajantes, etc,… Aplicable en general sobre toda superficie exterior eventualmente transitable siempre que este no sea diario ni intensivo.

COMPOSICIÓN

Recubrimiento impermeabilizante formado por una dispersión acuosa de copolimeros acrílicos, cargas de elevada resistencia mecánica, aditivos y pigmentos especiales

PROPIEDADES FÍSICAS

- *Impermeable al agua.*
- *Buena resistencia a la tracción y alta elasticidad.*
- *Buena homogeneización del producto y fácil aplicación*
- *Notable resistencia a la abrasión.*
- *Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.*
- *Fácil aplicación y baja pegajosidad.*
- *Contiene hilo de fibra cortado.*

APLICACIONES

SUPERFICIES NUEVAS:

- *Hormigón, cemento, reboco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc.., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.*
- *Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar.*

- *Las superficies deben estar exentas de musgo y microorganismos, secas o muy ligeramente húmedas.*
- *En caso de grietas, agujeros o desconchados, reparar previamente a la aplicación del producto.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- *Hormigón, cemento, reboco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc.., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.*
- *Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar.*
- *Eliminar la contaminación de moho con lejía o algún otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.*
- *Sobre soportes en mal estado, con falta de cohesión o con problemas de humedad, aplicar previamente sellador hidrófugo.*
- *En caso de grietas, agujeros o desconchados, reparar previamente a la aplicación del producto.*
- *La pintura vieja debe cepillarse para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar.*
- *Aplicar la pintura según modo de empleo.*

UTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura.

RECOMENDACIONES

- *De existir masillas o asfaltos en las juntas de dilatación es recomendable "puentearlas" adecuadamente con una armadura elástica de poliester.*
- *Siempre que sea necesario, corregir las pendientes para evitar que se encharque el agua.*
- *En las uniones con paramentos verticales será necesario reforzar con fibra de vidrio o algún material adecuado aplicando Antigoteras hasta una altura de 15 cm.*
- *No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C*
- *No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.*
- *No aplicar en ningún caso si se prevén lluvias.*
- *Almacenar en lugares frescos y secos.*

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Ligante	*Acrílico estirenado*
Diluyente	*Agua*
Materia fija en peso	60%+/- 1
Peso Especifico	*1,25 Kg/l*
Viscosidad (22ºC)	*80 dPas +/- 10*
Rendimiento Teórico	*1.0-1.2 m^2/Kg*
Tiempos de Secado (20ºC y 60% humedad)	*Al tacto 2-3 horas. Total < 24 horas*
Intervalo de Repintado	*Mínimo de 8 horas, según las condiciones atmosféricas*
Resistencia a la tracción	*> 10 Kg/cm²*
Alargamiento hasta rotura	*> 300%*
Acabado	*Semi Mate*
Colores	Blanco, Rojo, Terracota, Verde y Gris

PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 15 litros

Almacenamiento: hasta dos años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5ºC o mayores de 35ºC.

Oficinas centrales: P.I. El Gordillo. C/ D, 21 – 41300 S Jose de la Rinconada (Sevilla). Telf.: 95 468 61 66 -Fax: 95 468 62 88
Deleg. Centro: P.I. El Alquitón, C/Pico Almanzor,30 – 28500 – Arganda del Rey (Madrid).Telf.: 91 875 72 42 -Fax: 91 875 73 45
www.aplive.com – aplive@aplive.com